



TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht		DIN EN 12127	400g/m ² ± 5%
Arbeitsbreite der Rolle			minimum 140 cm
Zusammensetzung 1007/2011		EU	96%PES/4%P A
Scheuerfestigkeit (Martindale) 12947-1,2		EN ISO	40 000
Pillbildung (2000T)		EN ISO 12945-2	4
Lichtechtheit B02-2		EN ISO 105-	5
Reibechtheit trocken 105-X12		EN ISO	4-5
Reibechtheit nass 105-X12		EN ISO	4-5
Weiterreissfestigkeit 13937-3		EN ISO	60 N
Kette			
Schuss			40 N
Zugfestigkeit 13934-1		EN ISO	1200 N
Kette			

DE Fusselbildung und Abwetzen von Textilien sind natürliche Prozesse und nicht völlig vermeidbar. Die Übertragung von Farbpigmenten von Stoffen mit intensiverer und dunklerer Färbung auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar. Bei Verhaken des Stoffes ist es möglich, dass einzelne Garnschlingen herausgezogen werden. Abweichungen der Farbtöne sind aus technologischen Gründen zulässig.

Pflege/Reinigung

