



TANGO

TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht	DIN EN 12127	190g/m ² ± 5%
Arbeitsbreite der Rolle		minimum 140 cm
Zusammensetzung 1007/2011	EU	100%PES
Scheuerfestigkeit (Martindale) 12947-1,2	EN ISO	40 000
Pillbildung (2000T)	EN ISO 12945-2	4
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02-2	4
Reibechtheit trocken 105-X12	EN ISO	4
Reibechtheit nass 105-X12	EN ISO	4
Weiterreissfestigkeit 13937-3	EN ISO	45 N
Kette		
Schuss		45 N
Zugfestigkeit 13934-1	EN ISO	400 N
Kette		

DE Fusselbildung und Abwetzen von Textilien sind natürliche Prozesse und nicht völlig vermeidbar. Die Übertragung von Farbpigmenten von Stoffen mit intensiverer und dunklerer Färbung auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar. Bei Verhaken des Stoffes ist es möglich, dass einzelne Garnschlingen herausgezogen werden. Abweichungen der Farbtöne sind aus technologischen Gründen zulässig.

Pflege/Reinigung

