



## TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht	12127	DIN EN	290g/m <sup>2</sup> ±5%
Arbeitsbreite der Rolle			minimum 142 cm
Zusammensetzung 1007/2011		EU	100%PES
Scheuerfestigkeit (Martindale) 12947-1,2		EN ISO	30 000
Pillbildung (2000T)		EN ISO 12945-2	4
Lichtechtheit B02-2		EN ISO 105-	4
Reibechtheit trocken 105-X12		EN ISO	4-5
Reibechtheit nass 105-X12		EN ISO	4-5
Weiterreissfestigkeit 13937-3		EN ISO	50 N
- osnowa/warp/Kette			
- wątek/weft/Schuss			30 N
Zugfestigkeit 13934-1		EN ISO	700 N
Kette			

**DE** Fusselbildung und Abwetzen von Textilien sind natürliche Prozesse und nicht völlig vermeidbar. Die Übertragung von Farbpigmenten von Stoffen mit intensiverer und dunklerer Färbung auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar. Bei Verhaken des Stoffes ist es möglich, dass einzelne Garnschlingen herausgezogen werden. Abweichungen der Farbtöne sind aus technologischen Gründen zulässig.

Pflege/Reinigung

